

Hammer Fényes Fémfesték

Fényes 250 ml, 750 ml, 2,5 l és 10 l

MASTON

MASTON

HAMMER



**KÖZVETLENÜL
A ROZSDÁRA!**



SOKOLDALÚAN ALKALMAZHATÓ FÉMFESTÉK
Rozsda elleni védelem + Alapozó + Fedőfesték = Hammer Fémfesték

MASTON HAMMER Fényes Fémfesték

Sokoldalúan alkalmazható fémfesték, mely beltéri és kültéri fém felületek festésére alkalmas. Rozsda elleni védelem, alapozó és fedőfesték egyben. Egyetlen felhordással fényes, kemény, kopásálló és tartós felületet képez. Alkalmas új és régi felületek festésére, felhordható közvetlenül a rozsda. A korábban festett vas és acél felületek MASTON HAMMER fémfestékkel könnyedén átfesthetők. Fa felületek festésére is alkalmas. Felhordási körülmények: hőmérséklet +10 °C és +25°C között, a levegő relatív páratartalma 30-80%.

Felület előkészítése:

Távolítsa el a kezelendő felületről a leváló rozsda- és festékréteget acél kefével. Távolítson el minden zsíros és egyéb szennyeződést. Felhordás előtt törölje szárazra a nedves felületeket. Felhordás előtt és alatt keverje fel alaposan a festéket.

Felhordás:

- Felhordás ecsettel: Használjon széles ecsetet. Hordja fel a terméket vastag, egyenletes rétegben, keresztirányú ecsethúzásokkal. A frissen felhordott réteget simítsa át gyengéd ecsetvonásokkal. Szükség esetén fesse át a felületet 2-8 órán belül vagy 8 nap elteltével kizárólag önmagával, MASTON Hammer Fényes fémfesték.
- Felhordás hengerrel: Használjon természetes szálú festőhengert. Hordja fel a terméket egyenletes rétegben a felületre. Szükség esetén hígítsa a festéket xilol tartalmú hígítóval.

TULAJDONSÁGOK:

Alkalmazási terület: Beltéri és kültéri felületek.
Tapadás: kiváló tapadás (A cink és alumínium felületek akril alapú alapozót felhordását igénylik).
Kémiai ellenállás: kiváló
Időjárás ellenállás: kiváló. A festett felület víz- és szennyeződéstaszító.

Festék típusa: alkid alapú
VOC EU határérték II B (e), max. 840 g/l (2010). VOC-tartalom: 354,28 g/l
Fedőképesség m²/l: 5,0 – 6,0 *)
Hígítás és festőszerszámok tisztítása: xilol tartalmú hígító.

Száradási idő: Érintésszáraz: 2 óra, teljes száradás 24 óra elteltével.
Szükség esetén átfesthető 2-8 órán belül, vagy 8 óra elteltével (+20°C), kizárólag önmagával, MASTON Hammer Fényes fémfesték.
Hőállóság: +120 °C

KISZERELÉSEK: 250 ml, 750 ml, 2,5 l és 10 l

*) FIGYELEM! A fedőképesség számos tényezőtől függ, mint pl. a felület textúrája, porozitása, színe és nedvességtartalma. A száradási idő függ a felület minőségétől, a környezeti hőmérséklettől, a levegő páratartalmától és a felhordott rétegek vastagságától.



Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599



Hammer Fényes Fémfesték

Fényes 250 ml, 750 ml, 2,5 l és 10 l

MASTON

250 ml



6 4 1 2 4 9 8 8 6 0 0 1 3

886001

Fekete



6 4 1 2 4 9 8 8 6 0 0 6 8

886006

Vörös



6 4 1 2 4 9 8 8 6 0 0 2 0

886002

Fehér



6 4 1 2 4 9 8 8 6 0 0 7 5

886007


Kék



6 4 1 2 4 9 8 8 6 0 0 3 7

886003

Ezüst



6 4 1 2 4 9 8 8 6 0 0 8 2

886008


Barna



6 4 1 2 4 9 8 8 6 0 0 4 4

886004

Zöld



6 4 1 2 4 9 8 8 6 0 0 9 9

886009

Sárga



750 ml



6 4 1 2 4 9 0 0 1 2 0 7 6

8861001


Fekete



6 4 1 2 4 9 0 0 1 7 5 7 6

8861006

Vörös



6 4 1 2 4 9 0 0 1 2 0 8 3

8861002


Fehér



6 4 1 2 4 9 0 0 1 7 5 9 0

8861007


Kék



6 4 1 2 4 9 0 0 1 2 0 9 0

8861003


Ezüst



6 4 1 2 4 9 0 0 1 2 1 0 6

8861008


Barna



6 4 1 2 4 9 0 0 1 2 1 1 3

8861004


Zöld



6 4 1 2 4 9 0 0 1 7 6 0 6

8861009

Sárga



2,5 l



6 4 1 2 4 9 0 0 1 2 1 6 8

886201


Fekete



6 4 1 2 4 9 0 0 1 2 2 1 2

886207

Kék



6 4 1 2 4 9 0 0 1 2 1 6 8

886202


Fehér



6 4 1 2 4 9 0 0 1 2 2 0 5

886206


Vörös



6 4 1 2 4 9 0 0 1 2 1 8 2

886203


Ezüst



6 4 1 2 4 9 0 0 1 2 4 8 9

886208


Barna



6 4 1 2 4 9 0 0 1 2 1 9 9

886204


Zöld



6 4 1 2 4 9 0 0 1 7 5 8 3

886209

Sárga



10 l



6 4 1 2 4 9 0 0 1 2 2 2 9

8861101


Fekete



6 4 1 2 4 9 0 0 1 7 6 2 0

8861107

Kék



6 4 1 2 4 9 0 0 1 2 2 6 7

8861102


Fehér



6 4 1 2 4 9 0 0 1 7 6 1 3

8861106


Vörös



6 4 1 2 4 9 0 0 1 2 2 5 0

8861103


Ezüst



6 4 1 2 4 9 0 0 1 2 2 4 3

8861108


Barna



6 4 1 2 4 9 0 0 1 2 2 3 6

8861104


Zöld



6 4 1 2 4 9 0 0 1 7 6 3 7

8861109

Sárga



Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

