

**PANSSARIMAALI
(PANSSARIMAALI)**

* fém felületek festése alapozás nélkül

TERMÉKTÍPUS:

Félfényes, aktív rozsdagátló pigmenteket tartalmazó alkid festék kültéri zink-horganyzott acél, alumínium és acél felületek festésére.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Fémborítású tetőzetek, ereszcatornák, kerítések, korlátok, különböző acél szerkezetek, stb. festése.

MŰSZAKI ADATOK:**Bázisfesték:**

A és C

Színek:

Panssarimaali színekártyák és a színező rendszer által engedélyezett színekben

Fényességi fokozat:

félfényes

Fedőképesség:

8-12 m²/l

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.

Kiszerelések:

0,9 l, 2,7 l, 9 l

Hígítás:

1050-es lakkbenzinnel, szükség esetén max. 5%-ban

Felhordási mód:

ecset, henger, szórás

Száradási idők:

(23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)

érintésszáraz 3-5 óra múlva,
átfesthető a következő napon

Ellenállóképesség:**Időjárás-állóság:**

Jó, még az ipari és tengeri környezetben is.

A festék az időjárási hatásainak köszönhetően idővel fokozatosan mattá válik.

Kémiai ellenállás:

Ellenáll a terpentinek, a lakkbenzinek és a metilalkoholnak, de nem bírja pl. a hígítót. Ellenáll a kenőolajoknak -és zsíroknak.

Hőtűrés:

80°C (ISO 4211-3)

Szárazanyag-tartalom:	kb. 55%
Sűrűség:	1,0-1,3 kg/l, színárnyalattól függően (ISO 2811)
Termék kódja:	460 6001/6003

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete a festés és a száradás ideje alatt legyen legalább 5°C, relatív páratartalma pedig 80% alatt.

Figyelem!

A festendő felület hőmérséklete nem haladhatja meg a 40°C-ot, egyébként az oldószer túl gyorsan elillan. Ez a felület porózussá válását, felhólyagosodást és gyengébb tapadást eredményezhet.

Tervezze meg a festést úgy, hogy a festékrétegnek legyen ideje megszáradni az esti harmat leszállta előtt.

2) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Festetlen felületek:

Az új cink-horganyzott acél felületeket legkorábban a következő évben javasolt lefesteni. Távolítsa el a fehér rozsdás/rozsdás részeket egy kaparóvassal és egy drótkéfével (St2-es fokozatig). Távolítsa el a felületről a vízben oldódó, fehér rozsdát védő elemeket, a port, a vízben oldódó sókat, a zsíros, olajos és egyéb szennyeződések Panssaripesu tisztító folyadékkal. Óvatosan öblítse le, majd hagyja a felületet megszáradni.

Az alumínium felületeket érdesítse meg felhordás előtt. Alapozza az egész felületet Rostex Fém Alapozóval (Rostex Metal Primer).

Korábban festett felületek:

Távolítsa el a laza, lepergő festékrétegeket és a rozsdát egy kaparóvassal és egy drótkéfével (St2-es fokozatig). Mossa le a felületet Panssaripesu-val egy erős kefe segítségével, öblítse le, majd hagyja a felületet megszáradni. Alapozza az festék nélkül maradó részeket Rostex Fém Alapozóval (Rostex Metal Primer).

2) FELHORDÁS:

A lehetséges színelkülönbségek elkerülése érdekében biztosítson elegendő festéket egy egész felületre. A teljes festékmennyiséget keverje össze egy edényben.

Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Szükség esetén hígítsa a festéket 0-5%-ban az 1050-es lakkbenzinnel. Hordja fel a festéket ecsettel, hengerrel, vagy szórással. Hengerrel, vagy szórással történő felhordás után fejezze be a munkát ecsettel. Az egy rétegben felhordott festék javasolt szárazréteg-vastagsága 40-60 µm.

A felület csúszósságát csökkentheti, ha csúszásmentesítő adalékanyagot kever a festékhez (150 g / 10 l). Csúszásmentesítés esetén hordjon fel két réteg festéket, a második réteg tartalmazza a csúszásmentesítő port.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd tisztítsa azokat 1050-es lakkbenzinnel, vagy Panssaripesu-val.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

A festék normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hónap alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a festett felületet. Ha a felületet rögtön, vagy nem sok idővel a festés után tisztítani kell, tegye azt finoman egy puha kefével, vagy egy nedves törülköhával.

Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet a Huoltopesu tisztítófolyadék és víz 1:10 arányú elegyével.

Az erősen szennyezett felületeket és foltokat tisztítsa töményebb tisztítószeres oldattal (1 egység tisztítószer: 1 egység víz). A tisztítás után öblítse le a felületet tiszta vízzel és hagyja megszáradni.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Ártalmas, Xn.

Tartalmaz: hidrogénnel kezelt nehéz naftát (ásványiolajat), bárium pigmentet és cink-oxidot. Kismértékben tűzveszélyes. Belélegezve és lenyelve ártalmas. Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Gyermekek kezébe nem kerülhet. A keletkező gőzt/füstöt/gázt/permetet nem szabad belélegezni. Csak jól szellőztetett helyen használható. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Csatornába engedni nem szabad. Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Etil-metil-ketoximot tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot a lefolyóba és a csatornarendszerbe önteni nem szabad. A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu